UTECH

НЕГОРЮЧИЕ ПЛИТЫ UTECH

[СР 600]



НЕГОРЮЧИЕ ПЛИТЫ UTECH

[СР 600]

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Негорючие плиты (**НГ**) ГОСТ 30244-94, может применяться на путях эвакуации.
- Высокие огнезащитные характеристики – огнестойкость до **240** минут.
- Возможность монтажа пласть/торец – без дополнительного каркаса
- Высокая прочность и твердость лицевой поверхности.
- Вариативность форматов и толщин
- Свойства материала идентичны по всей площади плиты
- Легкая финишная отделка и эстетичный внешний вид.
- Экологически чистый материал.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Конструктивная огнезащита огнестойкой кабельной линии (ОКЛ, ОКК)
- Огнезащитная перегородка-разделитель в силовых и слаботочных кабельных трассах, в том числе взаиморезервируемых .
- Конструктивная огнезащита стальных металлических конструкций.
- Противопожарные узлы пересечения проходок коммуникациями (кабелями, воздуховодами, трубами) перегородок / стен / перекрытий
- Применяется в помещениях с сухим, нормальным влажностно-температурным режимом (влажным для UTECH СР 600А)

СОСТАВ

Плиты **UTECH СР 600** состоят из двуводного сульфата кальция, а так же специальных добавок для высоких противопожарных, прочностных и влагостойких характеристик. Представляют собой изделие прямоугольного сечения различной толщины и форматов. В составе имеет химически связанную воду, обеспечивающую высокую огнестойкость.

СЕРТИФИКАТЫ

- ТР ЕАЭС 043/2017
- СТО 17523759-029-2025
- ГОСТ 30244-94
- ГОСТ 53316-2021

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Плиты **UTECH СР 600** с повышенным сопротивлением воздействию открытого пламени.

Горючесть	НГ (негорючие)
Стойкость сердечника при воздействии открытого пламени, тип	F
Плотность, кг/м3	1000-1400
Прочность, не менее, Н при толщине 25мм (вдоль/поперек)	1075/800
Водопоглощение объемное*, не более,%	5
Толщины, мм	20-35мм
Формат (ДхШ), мм	1000х600**

* для влагостойкой версии СР600А

** возможно изготовление различных форматов

СИСТЕМЫ

Область применения	Система	Технический регламент	Работоспособность	Тип (маркировка)	Толщина, мм
Огнестойкая кабельная линия (короб)		ТР №23.600/606-26	150	ОКК-600-2х25/606-150ВТ ОКК-600-2х25/606-150ВМ	50
			240	ОКК-600-3х25/606-240ВТ ОКК-600-3х25/606-240ВМ	75
			Обшивка в короб плитами СР 600, герметизация стыков СР 606.		

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в закрытой упаковке, защищенной от грязи и пыли в сухи и отапливаемых помещениях на расстоянии от отопительных приборов не менее 2м. Срок хранения плит при соблюдении условий хранения 36мес. Срок эксплуатации плит 50 лет.

УПАКОВКА И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Название	Единичная упаковка	Параметры единичной упаковки			Паллета	
			Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	ШхГхВ, м	На паллете	ШхГхВ,м
8804025	Негорючие плиты UTECH СР 600 20мм (1000х600)	паллета	16	16,7	1000х600х20	30	1,2х0,8х0,75
8804028	Негорючие плиты UTECH СР 600 25мм (1000х600)	паллета	18	18,8	1000х600х25	25	1,2х0,8х0,77

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Ознакомьтесь с инструкцией. Монтаж вести согласно рекомендациям производителя. Используйте средства индивидуальной защиты.



МОНТАЖ

Раскрой противопожарных негорючих плит **UTECH СР 600** вести ручным или механическим инструментом. Крепление саморезами осуществляется с шагом 100-400мм (в зависимости от типа конструкции). Отступ от края плиты не менее 10мм. Саморез для монтажа пласть/торец с редким шагом резьбы или универсальный, длинной равной двум толщинам монтируемых плит +5мм. Для монтажа к металлическому каркасу применяются саморезы с частым шагом резьбы, длинной не менее толщины плиты +10мм. Торцы плит в конструкциях огнезащиты промазать противопожарный герметиком **UTECH СР606**. Монтаж осуществляется как на открытую подвесную систему, так и на закрытую внутри короба.

СКАЧАТЬ ИНСТРУКЦИЮ

UTECH – российский производитель и поставщик комплексных инженерных продуктов и решений для крупномасштабных строительных и промышленных проектов. Мы используем передовые технологии и международный опыт при создании наших продуктов

U-TECH.RU
8 800 700 52 52